



РОБИТЕКС
ГРУППА КОМПАНИЙ

Пароизоляционная лента Робибанд



Область применения:

Лента герметизирующая паронепроницаемая самоклеящаяся Робибанд предназначена для создания внутреннего пароизоляционного слоя монтажного шва узла примыкания оконного блока (в соответствии с требованиями ГОСТ 30971).

- Робибанд ВМ применяется в узлах с последующей «мокрой» отделкой внутренних откосов (оштукатуривание, шпатлевание, ...);
- Робибанд ВС предназначен для применения в узлах с «сухой» отделкой откосов (сэндвич панель, ГВЛ, ...).

Описание:

Ленты Робибанд ВМ и Робибанд ВС изготовлены из материалов обладающих высокими пароизоляционными параметрами стабильными при эксплуатационных воздействиях. В зависимости от КВАЛИТЕТА изменяется сочетание применяемых материалов и адгезионных (клеевых) слоев.

Ленты Робибанд ВМ и Робибанд ВС имеют два клеевых слоя. Это бутилкаучуковые композиции или HotMelt. Слои располагаются с противоположных поверхностей ленты (возможно размещение и на одной поверхности).

Лента Робибанд ВМ П относится к категории слабогорючих Г1 и трудновоспламеняемых В1 материалов.

Физико-механические свойства:

Наименование показателя	Требование ГОСТ 30971	Значение СТО 86411012-003-2008/Результат испытаний						
		ВМ А	ВМ Б	ВМ В	ВС А	ВС Б	ВС В	ВМ П
Водонепроницаемость, при давлении 600Па в течении 3 часов		Отсутствие признаков проникновения воды/соответствует						
Сопrotивление паропроницанию, (м2*ч*Па)/мг, не менее	2,0	2,0/14,4	2,0/12,2	2,0/10,2	2,0/15,3	2,0/12,5	2,0/10,2	2,0/14,0
Сопrotивление отслаиванию адгезионной полосы, кгс/см, не менее:	0,3							
- от цементно-песчаного раствора;		0,4/0,52*	0,3/0,41*	0,3/0,34*	0,4/0,51*	0,3/0,40*	0,3/0,35*	0,3/0,52*
- от поливинилхлоридного профиля по ГОСТ 30673;		0,4/1,10**	0,3/1,02**	0,3/0,32*	0,4/1,10**	0,3/1,05**	0,3/0,32*	0,3/0,40*
- от окрашенного дерева	-	0,4/1,04**	0,3/0,89**	0,3/0,32*	0,4/1,04**	0,3/0,91**	0,3/0,32*	0,3/0,39*
*-бутилкаучуковый слой, **-хотмелт								
Гибкость на брусе радиусом 5 мм при температуре минус 40 °С	Минус 31°С	Минус 40 °С/отсутствие повреждений						
Теплостойкость при температуре 80 °С, в течение 2 ч	70°С	80 °С/отсутствие стекания						120 °С
Противопожарные свойства								Г1, В1
Долговечность, усл. лет, не менее	20	20	20	20	20	20	20	20

Размер:

Ширина лент: 80, 100, 120, 150. Допустимо изготовление других размеров.

Ширина герметизируемого зазора как правило на 40 мм меньше ширины ленты

Сертификат



Сертификат
пож.



Инструкция

